

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

Beschreibung

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER ist ein entsprechend der Holzart eingefärbtes, lösemittelfreies Produkt zur Selbstherstellung von Holzkitt bzw. Holzkittspachtelmasse. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER wird entsprechend der gewünschten Fließeigenschaft mit Wasser angeteigt. Der so hergestellte Holzkitt wird zum Verkitten bzw. Ausspachteln von Fugen, Rissen etc. von Holzuntergründen aller Art z.B. Parkett, Holzfußböden etc. verwendet.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode: W1
ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: Mitglied

Farbtöne

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

Eiche hell	XZ03-8067-0A0
Buche/Roteiche	XZ03-8072-0A0
Ahorn/Esche/Kiefer	XZ03-8075-0A0
Wenge/Räuchereiche	XZ03-80S6-0A0
Azobe/Teak	XZ03-8076-0A0
Jarrah/Red Eukalyptus/Brasilian Cherry	XZ03-C062-0A0
Weiß	XZ03-10A8-0A0
Schwarz	XZ03-4060-0A0

Anwendung

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER wird mit Wasser auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt. Aus 1 kg AQUASEAL® PAFUKIPOWDER werden nach Zugabe dieser Wassermenge je nach Farbton ca. 1,1-1,2 l flüssige Mischung also z.B. 5 kg Pulver + 3,5 l Wasser = 5,5 l Holzkittmischung. Bei Bedarf (z.B. stark saugende Untergründe) kann die Wasserzugabe leicht erhöht werden. Während der Wasserzugabe gut rühren. Sobald eine homogene, spachtelfähige Masse hergestellt ist, wird die Gesamtfläche des Parkettfußbodens vollflächig damit abgespachtelt wie auch mit herkömmlichen Holzkittlösungen gewohnt. Bei zu dünnflüssiger Einstellung der Spachtelmasse sackt diese in der Fuge etwas ab. Bei zu dickflüssiger bzw. zu stark gefüllter Einstellung besteht die Gefahr, dass die Spachtelmasse beim nachfolgenden Schliff teilweise wieder aus der Fuge gerissen wird. Bei überbreiten und wachshaltigen Fugen gelten die bekannten Grundsätze: Wachs ausschaben und überbreite Fugen ausspanen.

Die angerührte AQUASEAL® PAFUKI-Spachtelmasse soll rasch und möglichst rückstandsfrei verspachtelt werden, da die Reste relativ schnell antrocknen. Die Verarbeitungszeit der angeteigten Paste (Topfzeit) beträgt ca. 45 min., danach dickt das Material schnell ein. Nach ausreichender Trocknung wird der letzte Feinschliff durchgeführt. Dieser Feinschliff muss sicherstellen, dass keine Rückstände auf der Oberfläche des Bodens mehr vorhanden sind. Ein mit AQUASEAL® PAFUKIPOWDER behandelter Boden kann im ausgetrockneten Zustand mit all unseren Parkettsiegeln überarbeitet werden.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kann nicht wie gewohnt mit Holzschleifmehl vermischt werden.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kommt auch als Farb-/Härterkomponente im Produkt AQUASEAL® PAK-STOP zur Anwendung. Die entsprechenden Anwendungsdaten finden Sie im Merkblatt AQUASEAL® PAK-STOP.

Trocknung

Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte und normaler Abspachtelung eines dicht verlegten Bodens nach 20-30 min. schleifbar. Bei Füllung größerer Fugen bzw. Vertiefungen verzögert sich die trocknungsbedingte Wartezeit bis zum Überschleifen. Erst nach ausreichender Trocknung Feinschliff durchführen.

Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Spachtelschicht:
ca. 40-60 ml/m² bzw. 17-25 m²/l

Je nach Art, Umfang der Fugen kann sich der Verbrauch deutlich erhöhen.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 36 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpfasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.