

OILCHOICE SPORT B

Technisches Merkblatt

OilChoice SPORT B Poly 500

Produktbeschreibung

OILCHOICE SPORT B POLY 500 ist eine universell einsetzbare 1-komponentige, ölmodifizierte Urethan-Versiegelung unter Verwendung hochwertiger modifizierter Naturöle. OILCHOICE SPORT B POLY 500 ist lösemittelhaltig, seine Bindemittel werden aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt und ist speziell für den Einsatz auf Sportböden entwickelt worden. Dies gilt auch für kritische Bodenarten wie z.B. Hochkantlamellen Parkett, nicht imprägnierte Holzpflaster oder Dielen, Parkett auf Fußbodenheizung und schwingende Konstruktionen in Sporthallen. OILCHOICE SPORT B POLY 500 hat eine geringe Seitenverleimung und eignet sich hervorragend für alle Sportbodenanwendungen. Die Eignung für Sportböden wird durch Prüfzeugnisse nach MFMA nachgewiesen.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	KH1
Sportbodenfreigabe:	DIN V 18032-2
ATFA:	Mitglied
NWFA:	Mitglied
MFMA:	konformes Produkt

Spezifikationen

Komponenten:	Kohlenwasserstoffe, gemäß Sicherheitsdatenblatt			
Klarheit:	gelblich transparent, trocknet klar			
Textur:	flüssig			
Dichte:	7,50 lb/gal [0,90/cm³]			
Verpackung:	5 gal [18,93l]			
Glanzgrade:	(gemessen bei 60°)*			
	glanz	(>80)		
	halbmatt	(30-40)		
	matt	(10-20)		
	ultramatt	(<10)		
Ergiebigkeit:	350-550 sf/gal [75-115 ml/m² oder 7-11 m²/l]			
Stabilität:	nicht einfrieren			
Verlauf:	ausgezeichnet			
Entschäumung:	ausgezeichnet			
Trockenzeit:	48 Std.			
Aushärtezeit:	8 - 14 Tage, je nach Klimabedingungen			
Chemische Beständigkeit:	ausgezeichnet			
Lagerfähigkeit:	24 Monate ungeöffnet			
Flammpunkt:	N / A			
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.				

Hinweis

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmaterialien sowie Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub o.ä. müssen mit Wasser angefeuchtet oder in einem geschlossenen Eimer deponiert und

sicher entsorgt werden - Gefahr der Selbstentzündung. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich. Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

Anwendung

Ein Zwischenschliff zwischen den Schichten sorgt für eine optimale Optik. Nach 15-18 Stunden muss ein Zwischenschliff durchgeführt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Das Material ist gebrauchsfertig. Wenn Sie es noch verdünnen wollen, verwenden Sie BRILLIANCE CLEANER L91. Bei Nadelhölzern wie Tanne, Fichte oder Kiefer kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen oder optischen Beeinträchtigungen führen können. Die Verwendung von OILCHOICE SPORT B HARDENER kann zu folgenden verbesserten Eigenschaften führen: weniger Geruch, schnellere Trocknung, bessere Beständigkeit und mehr mehliges Schleifstaub.

Reinigung der Werkzeuge mit CleanChoice SPORT B MineralSpirits

Standardaufbau bei der Renovierung

Nach dem Endschliff mit Körnung 100/120 muss die zu behandelnde Oberfläche vollständig sauber und trocken sein. Entfernen Sie sorgfältig sämtlichen Schleifstaub.

- zwei Schichten OILCHOICE SPORT B POLY500 SEAL auftragen.
- gründlicher Zwischenschliff mit Körnung 180
- gründlich absaugen
- optionale Verwendung von OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT
- Zwischenschliff der OILCHOICE SPORT B POLY LINEPAINT mit Maroon Pad
- gründlich absaugen
- 1-2 Schichten OILCHOICE SPORT B POLY500 auftragen

Standard-Aufbau bei Screen & Recoat

- reinigen Sie den Boden gründlich mit BRILLIANCE L94
- gründlicher Zwischenschliff mit Körnung 180
- zwei Schichten mit OILCHOICE SPORT B POLY500 auftragen

Die Verarbeitungshinweise für die verschiedenen Produkte finden Sie in den entsprechenden technischen Merkblättern.

Andere Aufbauten müssen mit unseren Anwendungstechnikern besprochen werden.

Trocknung

Der Lack kann in der Regel nach 48 h (73,4°F [20°C] / 50% relative Luftfeuchtigkeit) genutzt werden. Die Versiegelung von „wachsverschmutzten“ Oberflächen kann zu erheblichen Trocknungsverzögerungen führen.

OILCHOICE SPORT^B

Technisches Merkblatt

Ist dieser Fall eingetreten, muss mit der Übersiegelung solange gewartet werden, bis die Versiegelung richtig trocken und völlig klebefrei ist. Bei schlechter Belüftung, niedriger Temperatur, anderer Luftfeuchtigkeit und erhöhter Schichtdicke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Teppiche nicht vor 8-14 Tagen belasten, verlegen oder pflegen. In den ersten zwei Wochen nach der Versiegelung gut lüften.

Verbrauch

Je nach Untergrund und Verfahren:

1 Rolle/Farbanstrich:
0,31 us fl oz/q ft bzw. ca. 350-550 sf /gal
[75-115 ml/m² oder 7-11 m²/l]

Lagerung / Transport

Haltbarkeit der ungeöffneten Originalverpackung mind. 24 Monate, sofern das Material kühl und trocken transportiert und gelagert wird.

Sicherheitsvorkehrungen

Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern unter Beachtung der örtlichen, landes- und bundesrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.

Notrufnummer +49 700 2411212

Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einnehmen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser

Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen. Alle hier und in anderen Dokumenten und Gesprächen genannten Informationen sind Empfehlungen und wichtige Handlungsvorgaben für einen erfolgreichen Einsatz der entsprechenden Produkte. Dies entbindet den Anwender nicht von baustellenspezifischen Anwendungsversuchen vor dem Einsatz. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information noch durch unsere Beratung erweitert. Grundsätzlich gilt: Von uns kommunizierte Empfehlungen werden sorgfältig und auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich. Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, technischen Informationsblättern, Bedienungs- und Verarbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und relevanter technischer Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Die mit ® gekennzeichneten Namen, Worte und Symbole sind entsprechend in mindestens einem Land markenrechtlich geschützt. Mit dem Erscheinen der jeweils aktualisierten Information und Datenblätter verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Der Glanzgrad ist abhängig von der Applikationsweise, dem Untergrund und den raumklimatischen Bedingungen.

**Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.