

AQUACHOICE SPORT B

Ficha técnica



AquaChoice Sport B SealUp

Descripción del producto

AQUACHOICE SPORT B SEALUP es un sellador de suelos de madera monocomponente con base acuosa altamente elástico, especialmente formulado para reducir la adherencia lateral y el panelizado. The suitability for its purpose is evidenced by a test certificate as per MFMA. AQUACHOICE SPORT B SEALUP es especialmente eficaz para revestir madera de suelo radiante y suelos con diversos tipos de movimiento, así como para resistir los efectos de alta expansión/contracción de los ciclos térmicos. AQUACHOICE SPORT B SEALUP se recomienda para suelos de listones de canto, pavimentos de madera, suelos flotantes y suelos de tabloncillos.

Certificados/homologaciones



GISCODE:	W2+
Emicode:	EC1
N.º de licencia general de construcción en Alemania:	con licencia general de construcción en Alemania
ATFA:	miembro
NWFA:	miembro
MFMA:	producto conforme

Especificaciones

Componentes:	dispersiones de base acuosa, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Olor:	no ofensivo
Consistencia:	moderada
Textura:	líquida
Densidad:	8,345 lb/gal [1.00g/cm³]
Envasado:	5 gal [18,93l]
Brillo:	n. a.
Cobertura:	300-500 sf/gal [80-120ml/m² o 8-12m²/l]
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	1-2 h
Tiempo de curado:	8-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas
Resistencia química:	n. a.
Tiempo de conservación:	15 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Instrucciones de aplicación

Agite bien antes de usar. Después del lijado y del pulido final a un grano 100/120, la superficie que se desea tratar debe limpiarse y secarse por completo. Retire con cuidado todo el polvo de lijado.

AQUACHOICE SPORT B SEALUP se puede aplicar con rodillo, brocha o aplicador de barra en T. Utilice herramientas limpias. Aplique en una capa uniforme teniendo cuidado de hacerlo en la dirección de la veta de la madera. Con capas abundantes, permita la penetración en juntas y grietas. Evite aplicar el sellador irregularmente.

AQUACHOICE SPORT B SEALUP se puede pulir cuidadosamente con una almohadilla granate y tiras de papel de lija, pero no se debe pulir con malla. No aplique AQUACHOICE SPORT B SEALUP a temperaturas inferiores a 55 °F [12°C]. Use agua para limpiar las herramientas inmediatamente después del acabado.

Se puede obtener un secado suficiente en 1-2 horas a una temperatura constante de 70 °F [20°C] y un 50 % de humedad relativa del aire.

La superficie debe secarse uniformemente antes de la siguiente capa.

Una ventilación insuficiente, bajas temperaturas, un mayor espesor de capa o una humedad del aire inconstante pueden retrasar el secado.

Es esencial realizar un pulido minucioso para conseguir una buena adhesión. Reemplace los discos de pulido a su debido tiempo.

Procedimiento estándar para renovación

Después del lijado final y el pulido hasta un grano 100/120, la superficie que se va a tratar debe estar completamente limpia y seca. Elimine con cuidado todo el polvo del lijado.

- Aplique una capa de AQUACHOICE SealUp.
- Aplique una capa de AQUACHOICE SPORT B Two.
- Pule incasement con grano 180.
- Aspire bien.
- De manera opcional, puede usar AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT.
- Pule minuciosamente AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT con la almohadilla granate.
- Aspire bien.
- Aplique 1-2 capas de AQUACHOICE SPORT B Two.

Procedimiento estándar para pulido y repintado

- Limpie el suelo a fondo con CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN.
- Pule incasement con grano 180.
- Aplique una capa de AQUACHOICE SPORT B SealUp.
- APLIQUE UNA CAPA DE AQUACHOICE SPORT B Two.

AQUACHOICE SPORT B

Ficha técnica

Berger-Seidle



Encontrará las instrucciones de procesamiento de los diferentes productos en las respectivas fichas técnicas.

Deberá discutir otros procedimientos con nuestros ingenieros de aplicaciones.

Cuidados y mantenimiento

Es esencial realizar una limpieza y un cuidado regulares con productos de cuidado compatibles para prolongar la vida útil y el buen aspecto del suelo. Con el fin de obtener los mejores resultados, use CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN para realizar una limpieza básica y para eliminar las manchas difíciles. Recomendamos la instalación de tapetes en cada entrada para evitar que entre suciedad, barro o arena.

Recomendaciones de sistema

Para obtener resultados óptimos y un efecto brillante en el suelo, recomendamos usar el sistema AquaChoice completo: Todos los productos de acabado y mantenimiento al agua monocomponentes y bicomponentes de la gama actual de productos de Berger-Seidle. AQUACHOICE SPORT B SEALUP no es adecuado como capa superior ni para recubrir suelos de madera preacabados. Para obtener un color y una definición de veta ricos y naturales, use CLASSIC BASEOIL o CLASSIC EXPRESSSTAIN como capa de sellado. Si usa CLASSIC BASEOIL, no es necesario que utilice AQUACHOICE SPORT B SEALUP.

Precauciones de seguridad

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle

Fecha de emisión: 10/2024 - Página 1 de 1

debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serán en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben

comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.