

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

OilChoice SPORT B Poly500

Descripción

OILCHOICE SPORT B POLY500 es un producto de uretano modificado con aceite monocomponente de aplicación universal, para cuya elaboración se utilizan aceites naturales modificados de alta calidad. OILCHOICE SPORT B POLY500 contiene solventes y sus aglutinantes están hechos de materias primas vegetales. Esto también se aplica a tipos de suelo críticos, como parqué de tablillas de canto, pavimentos o tableros de madera no impregnados, parqué sobre calefacción por suelo radiante y estructuras flotantes en pabellones deportivos. OILCHOICE SPORT B POLY500 tiene un bajo efecto de pegado lateral y es excelente para cualquier aplicación en suelos deportivos. The suitability for its purpose is evidenced by a test certificate as per MFMA y FIBA.

Certificados/homologaciones



GISCODE:	KH1
Autorización de suelos deportivos en Alemania:	DIN V 18032-2
ATFA:	miembro
NWFA:	miembro
MFMA:	producto conforme

Especificaciones

Componentes:	hidrocarburos, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Consistencia:	gruesa
Textura:	muy suave
Densidad:	7,50 lb/gal [0.90/cm ³]
Envasado:	5 gal [18,93l]
Brillo:	(medido a 60°*) brillante (> 80) escarchado (10-20)
Cobertura:	350-550 sf/gal [75-115 ml/m ² o 7-11 m ² /l]
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	48 h
Tiempo de curado:	8-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas
Resistencia química:	excelente
Tiempo de conservación:	24 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Nota

Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo empapados, así como el aceite o la cera con polvo de lijado o

elementos similares, deben humedecerse con agua o depositarse en un cubo cerrado para eliminarlos de manera segura. Peligro de autoignición. El producto en sí no es autoinflamable. ¡Preste atención a nuestra Información técnica especial n. 17!

Aplicación

El material se aplica con rodillo o con brocha en 3 capas. Un lijado intermedio entre las capas asegura un aspecto óptimo. Es necesario realizar un lijado intermedio después de 15-18 h para garantizar una adherencia adecuada. El material se suministra listo para usar. No obstante, si desea diluirlo, use CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS. Las maderas blandas, como madera de abeto, píceo o pino, pueden exudar resina y, como consecuencia, provocar retrasos en el secado o defectos ópticos. El uso del RECUBRIMIENTO REACTIVO CLASSIC PLUS puede mejorar ciertas propiedades: reducir el olor, acelerar el secado, aumentar la resistencia y conseguir un polvo de lijado más harinoso.

Limpieza de las herramientas con CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS

Procedimiento estándar para renovación

Después del lijado final y el pulido hasta un grano 100/120, la superficie que se va a tratar debe estar completamente limpia y seca. Elimine con cuidado todo el polvo del lijado.

- Aplique dos capas de OILCHOICE SPORT B POLY500 SEAL.
- Pule minuciosamente con grano 180.
- Aspire bien.
- De manera opcional, puede usar OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT.
- Pule minuciosamente OILCHOICE SPORT B POLY LINEPAINT con la almohadilla granate.
- Aspire bien.
- Aplique 1-2 capas de OILCHOICE SPORT B POLY500.

Procedimiento estándar para pulido y repintado

- Limpie el suelo a fondo con CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN.
- Pule minuciosamente con grano 180.
- Aplique dos capas de OILCHOICE SPORT B POLY500.

Encontrará las instrucciones de procesamiento de los diferentes productos en las respectivas fichas técnicas.

Deberá discutir otros procedimientos con nuestros ingenieros de aplicaciones.

Secado

Por lo general, el barniz se puede usar después de 48 h (73,4 °F [20°C] /50 % de humedad relativa).

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

El sellado de superficies «contaminadas con cera» puede provocar retrasos considerables en el secado. En tal caso, se deberá mantener el sobresellado hasta que el sellador se seque adecuadamente y no muestre ninguna adherencia. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente, temperaturas bajas, humedad del aire diferente a la especificada o demasiado espesor de capa. Espere 8-14 días antes de cargar el suelo o colocar alfombras. Ventile bien durante las dos primeras semanas después del sellado.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método:

1 capa con rodillo/brocha:
0,31 us fl oz/sq ft o aprox. 350-550 sf/gal
[75-115 ml/m² o 7-11 m²/l]

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 24 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco y seco.

Precauciones de seguridad

No utilizar para pulverizar o atomizar. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los restos al sistema de alcantarillado; desechar de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si se requiere asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia: +49 700 24112112

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

Recomendaciones del fabricante

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien se destinan estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, los últimos avances técnicos y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las normas DIN 18356 «Trabajos de parqué y suelos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de las siguientes organizaciones de Alemania: TKB, BEB, CTA y BVPF. Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad

exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional. Toda la información mencionada aquí, y en otros documentos y discusiones, debe entenderse como recomendaciones e indicaciones importantes para el uso exitoso de los productos respectivos. Esto no exime al usuario de la obligación de hacer las pruebas de aplicación específicas en el lugar antes de su uso. Nuestra responsabilidad y obligaciones se rigen exclusivamente por nuestros Términos y Condiciones Generales y esta información y nuestro asesoramiento no las extiende. Como regla general: las recomendaciones que le comunicamos se preparan cuidadosamente sobre la base de nuestros términos y condiciones generales y la información que nos ha sido proporcionada. Las especificaciones de montaje y procesamiento se proporcionan según nuestro leal saber y entender, no pretenden ser exhaustivas y no nos eximen de hacer pruebas reales de las propuestas y los productos para comprobar su idoneidad en la aplicación prevista. Se asume que se siguen las instrucciones del embalaje, las hojas de información técnica, las instrucciones de funcionamiento y procesamiento, así como las marcas y las directrices y normas técnicas pertinentes, y que el trabajo será procesado por un agente comercial de conformidad con las regulaciones correspondientes. Los nombres, las palabras y los símbolos marcados con ® están protegidos por la ley de marcas registradas en al menos un país. Todas las versiones anteriores pierden su validez con la publicación de la información y las fichas técnicas actualizadas.

Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

**Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.