

AQUASEAL® GREENSTAR

Kuvaus

AQUASEAL® GREENSTAR on huippuluokan polyuretaanipohjainen kaksikomponenttinen vesilakka, erittäin kestävä ja yleiskäyttöinen. Tuote ei tarvitse minkäänlaisia merkintöjä. Sillä ei ole mikäänlaisia vaarasymboleita kovete mukaan lukien eikä se vapauta reaktioissa hiilivetykaasuja. Sillä on lisäksi äärimmäisen pitkä käyttöaika, vähintään **18 tuntia**. Se on myös erityisten ominaisuuksiensa ja elastisuutensa ansiosta hyväksytty korkille ja saavuttaa parhaita arvosanoja kemikaalitesteissä. AQUASEAL® GREENSTAR on testattu DIN 51130 -standardin mukaisesti, ja sen liukastumisestoluokitus on R9, R10 ja R11.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	W3+
Emicode:	EC1 (GL)
AbZ-nro	Z-157.10-47
FIBA:	matta/ultramatta
Leikkikaluturvallisuus:	DIN 71-3
Hien ja syljen kestävyys:	DIN 53160
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN V 18032-2
Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä:	DIN EN 14904
Liukastumisturvallisuus:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 lisänä AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Paloluokka:	Cfl-s1 DIN EN 14342 -standardin mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja jos on käytetty enintään 100 g/m ² lakkaa.
BvB:	lueteltu
ATFA:	jäsen
NWFA:	jäsen
MFMA:	jäsen

Kiiltoaste	(mitattu 60°:ssa)*
ultramatta	(<10)
matta	(10–20)
puolimatta	(30–40)
kiiltävä	(>80)

Erityisohjeita

Sivuliimautumisen riskin vähentämiseksi voidaan tuotteita AQUASEAL® EXOBLOC, AQUASEAL® FLEXPRIMER tai CLASSIC BASEOIL käyttää vaihtoehtoisina pohjusteina. Myös SOLVSEAL UNIQUICKPRIMERIN käyttö on teknisesti mahdollista.

Käyttö

AQUASEAL® GREENSTAR sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 10:1 AQUASEAL® GREENSTAR -kovetteen kanssa yhdistelmäsäiliössä tai hämmennetään BERGERTOOL MIXBOXISSA. Sekoita hyvin heti kovetteen lisäämisen jälkeen. 10 minuutin lepoaika ennen työstöä huolehtii optimaalisesta

työstöstä. Valmiiksi sekoitettua tuotetta voidaan työstää **18 tunnin** ajan (käyttöaika).

Suosittelu vakiolevitys: 1x AQUASEAL® EXOBLOC sitten 2x AQUASEAL® GREENSTAR. Tämä on varsinkin kriittisissä tapauksissa optimaalisin levitys. Kolme telalla/siveltimellä levitettyä kerrosta tai edellä mainittujen pohjustevaihtoehtojen käyttö on myös mahdollista. Ongelmallisia puulajeja, kuten pyökkiä, vaahteraa ja saarnia ei saa käsitellä lastalla, ainoastaan telalla!

Erikoisvinkkejä

Toisin kuin perinteiset liuotinpohjaiset lakat AQUASEAL® työstetään runsaissa kerroksissa. Materiaalia ei tule levittää ohuelti.

Kuivuminen

Liiallisen turpoamispaineen välttämiseksi suosittelemme vain yhtä vesilakan levittämistä päivässä, jotta puulla on riittävästi aikaa luovuttaa imeytynyt vesi.

Itse lakka on yleensä hiottavissa ja varovasti käveltävissä 2-3 tunnin kuluttua (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on kuormitettavissa vakio-olosuhteissa 48 tunnin kuluttua, mattoja ei saa levittää tai huoltaa ennen 7 päivää.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen

1 lastalla levitetty kerros välikäsittelyssä:
n. 30 ml/m² tai n. 35 m²/l

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:
n. 120-100 ml/m² tai n. 8-10m²/l

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy yleensä vähintään 18 kuukautta. Avatut kovetesäiliöt on suljettava ilmatiiviisti käytön jälkeen.

Tehtaalla lakattu valmisparketti

AQUASEAL® GREENSTAR tarttuu hyvin moniin valmisparketteihin, mutta monien tuotteiden vuoksi ei voida antaa yleispätevää neuvoa. Jokaisessa valmisteessa on tehtävä omat tartuntatestit. Esitesteissä on todettu, että lattia kannattaa ennen lakkaamista puhdistaa perusteellisesti BRILLIANCE CLEANER L94 -vahanpoistoaineella, pyyhkiä puhtaalla vedellä ja hioa kuivumisen jälkeen huolellisesti karheudella 120. Huomioi myös Tekniset erikoistiedot nro 5.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-

AQUASEAL® GREENSTAR

parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö sekä tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käyttäjän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- TSI-nro 024 Kiiltävien vesilakkajärjestelmien työstö
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.