

AQUACHOICE SPORT B

Fiche technique

Berger-Seidle



AquaChoice Sport B SealUp

Description du produit

AQUACHOICE SPORT B SEALUP est un enduit d'étanchéité à base d'eau, à un composant, hautement élastique, à la formule spécialement conçue pour réduire l'adhérence latérale et la formation de panneaux. La compatibilité à son objectif d'utilisation est attestée par un certificat de test conformément aux normes MFMA. AQUACHOICE SPORT B SEALUP est particulièrement efficace pour revêtir le bois installé sur des planchers avec chauffage par le sol, des planchers avec différents types de mouvements et résistants aux effets d'expansion/contraction thermocycles élevés.

AQUACHOICE SPORT B SEALUP est recommandé pour les revêtements de sol en bandes, les dallages en bois, les planchers flottants et les planchers en lames.

Certificats/Approbations



Giscode :	W2+
Emicode :	EC1
N° d'autorisation générale de construction :	autorisation générale de construction accordée
ATFA :	Membre
NWFA :	Membre
MFMA :	Produit conforme

Spécifications

Composants :	dispersions à base d'eau, conformément à la FDS
Clarté :	translucide, clair une fois sec
Parfum :	non agressif
Consistance :	moyenne
Texture :	liquide
Densité :	8,345 livres/gallon [1,00 g/cm³]
Emballage :	5 gal [18,93 l]
Feuille :	Non applicable
Couverture :	300-500 sf/gal [80-120 ml/m² ou 8-12 m²/l]
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellente
Démoussage :	excellent
Temps de séchage :	de 1 à 2 h
Temps de prise :	de 8 à 14 jours, en fonction des conditions climatiques
Résistance chimique :	non applicable
Vie en pot :	15 mois non ouvert
Point de flamme :	non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Instructions d'application

Bien agiter avant emploi. Après le ponçage final et le tamisage à un grain de 100/120, la surface à traiter doit être complètement propre et sèche. Éliminer soigneusement toute la poussière de ponçage.

AQUACHOICE SPORT B SEALUP peut être passé au rouleau, au pinceau ou à l'aide d'un applicateur en T. Utiliser des outils propres. Appliquer en une seule couche uniforme en prenant soin de suivre le sens du grain du bois. Dans le cas des couches épaisses, laisser au produit le temps de pénétrer dans les joints et les fissures. Éviter les applications irrégulières de l'enduit d'étanchéité.

AQUACHOICE SPORT B SEALUP peut être soigneusement poli à l'aide d'un disque marron et de bandes de papier de verre mais ne doit pas être tamisé. Ne pas appliquer AQUACHOICE SPORT B SEALUP à des températures inférieures à 55 °F [12 °C]. Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils immédiatement une fois le travail terminé.

Un séchage suffisant peut être obtenu en 2 heures à une température constante de 70 °F [20 °C] et une humidité relative de l'air de 50 %.

La surface doit être uniformément sèche avant de pouvoir appliquer la couche suivante.

Une aération insuffisante, des températures plus basses, une épaisseur de couche augmentée ou des variations de l'humidité de l'air peuvent prolonger le temps nécessaire au séchage.

Un tamisage soigné est essentiel à une bonne adhérence. Utilisez de nouveaux tamis en temps voulu.

Multicouche standard lors de la rénovation

Après le ponçage et le tamisage final à un grain de 100/120, la surface à traiter doit être complètement propre et sèche. Éliminer soigneusement la poussière de ponçage.

- Appliquer une couche D'AQUACHOICE SEALUP
- Appliquer une couche D'AQUACHOICE SPORT B TWO
- Tamiser soigneusement à un grain de 180
- Aspirer soigneusement le sol
- Utilisation en option D'AQUACHOICE B COLOR LINEPAINT
- TAMISER SOIGNEUSEMENT L'AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT avec Maroon Pad
- Aspirer soigneusement le sol
- Appliquer 1-2 couches D'AQUACHOICE SPORT B TWO

AQUACHOICE SPORT B

Fiche technique

Berger-Seidle

Multicouche standard lors du filtrage et de la surcouche

- Nettoyer soigneusement le sol avec CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN
- Tamiser soigneusement à un grain de 180
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE B SEALUP
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SPORT B TWO

Les instructions de traitement pour les différents produits est disponible dans le TDS correspondant.

D'autres multicouches doivent être discutées avec nos ingénieurs d'application.

Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits compatibles après l'application de la couche de finition sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Pour de meilleurs résultats, utiliser du CleanChoice SPORT B PowerClean pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Nous recommandons l'installation de tapis de sol à chaque entrée pour empêcher les salissures, la boue et les graviers d'entrer.

Recommandations pour le système

Pour des résultats optimaux et un effet brillant sur le sol, nous recommandons d'utiliser le système AQUACHOICE complet : tous les produits de finition et de maintenance à base aqueuse à 1 et 2 composants de la gamme actuelle de Berger-Seidle. AQUACHOICE SPORT B SEALUP ne convient pas comme couche de finition ni comme revêtement de planchers de bois dur préfinis. Utiliser l'huile CLASSIC BASEOIL ou CLASSIC EXPRESSSTAIN comme revêtement d'étanchéité pour une coloration riche et naturelle et un grain défini. Si vous utiliser le produit CLASSIC BASEOIL, il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'AQUACHOICE SPORT B SEALUP.

Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de

Date de publication 10/2024 - Page 2 sur 2

bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la

responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- identification et consignes de sécurité (FDS)

****Si le contenu de la fiche technique diffère des autres imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée valide. Les imprimés sont toujours mis à jour en cas de réimpressions.**