

OILCHOICE SPORT B

Fiche technique

OilChoice SPORT B Poly500

Description

OILCHOICE SPORT B POLY500 est une huile modifiée à l'uréthane à un composant d'application universelle à base d'huiles naturelles modifiées de qualité supérieure. OILCHOICE SPORT B POLY500 contient des solvants et ses liants sont fabriqués à partir de matières premières végétales. Cela s'applique également aux sols de types critiques tels que les parquets à lamelles sur chant, les dallages ou les planches en bois non imprégnés, les parquets sur sol chauffant et les structures oscillantes dans les salles de sport. OILCHOICE SPORT B POLY500 a un effet d'adhérence latérale faible et convient parfaitement à toutes les applications de sols sportifs. La compatibilité à son objectif d'utilisation est attestée par un certificat de test conformément aux normes MFMA et FIBA.

Certificats/Approbations



Giscode:	KH1
Autorisation pour sols sportifs:	DIN V 18032-2
ATFA:	Membre
NWFA:	Membre
MFMA:	Produit conforme

Spécifications

Composants :	produits hydrocarbonés, conformément à la FDS
Clarté :	translucide, clair une fois sec
Consistance :	épaisse
Texture :	onctueux
Densité :	7,50 livres/gallon [0,90/cm ³]
Emballage :	5 gal [18,93 l]
Feuille :	(mesuré à 60°)* Brillant (>80) Escarchado (10-20)
Couverture :	de 350 à 550 pieds carrés/gallon [75-115 m ² /m ² ou 7-11 m ² /l]
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellente
Démoussage :	excellent
Temps de séchage :	48 heures
Temps de prise :	de 8 à 14 jours, en fonction des conditions climatiques
Résistance chimique :	excellente
Vie en pot:	24 mois non ouvert
Point de flamme :	non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Note

Les chiffons, les tampons et autres équipements de travail imbibés ainsi que l'huile/la cire liées à la poussière de ponçage

ou similaires doivent être humidifiés avec de l'eau ou déposés dans un seau fermé pour être éliminés de manière sûre - danger d'auto-inflammation. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable. Merci de consulter nos informations techniques spéciales n° 17 !

Application

Le matériau est appliqué au rouleau ou au pinceau en 3 couches. Un ponçage intermédiaire entre les couches assure un aspect extérieur optimal. Un ponçage intermédiaire est nécessaire après 15 à 18 h pour garantir une bonne adhérence. Le produit est prêt à être utilisé. Si vous souhaitez malgré tout diluer le produit, utilisez alors du CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS. Des écoulements de résine peuvent apparaître sur les bois tendres tels que le sapin, l'épicéa ou le pin et retarder le séchage ou détériorer l'aspect extérieur. L'utilisation du traitement antireflet réactif de catalyseur CLASSIC PLUS Reaktivvergütung peut améliorer les propriétés améliorées suivantes : moins d'odeur, un séchage plus rapide, une meilleure résistance et une poussière de ponçage plus farineuse.

Nettoyage des outils avec DU CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS

Multicouche standard lors de la rénovation

Après le ponçage et le tamisage final à un grain de 100/120, la surface à traiter doit être complètement propre et sèche. Éliminer soigneusement la poussière de ponçage:

- Appliquer deux couches d'OILCHOICE SPORT B POLY500 SEAL
- Tamiser soigneusement à un grain de 180
- Aspirer soigneusement le sol
- Utilisation en option D'OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT
- Tamiser soigneusement L'OILCHOICE SPORT B POLY LINEPAINT avec Maroon Pad
- Aspirer soigneusement le sol
- Appliquer 1-2 couches D'OILCHOICE SPORT B POLY500

Multicouche standard lors du tamisage et de la surcouche

- Nettoyer soigneusement le sol avec CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN
- Tamiser soigneusement à un grain de 180
- Appliquer deux couches D'OILCHOICE SPORT B POLY500

Les instructions de traitement pour les différents produits est disponible dans le TDS correspondant.

D'autres multicouches doivent être discutées avec nos ingénieurs d'application.

OILCHOICE SPORT B

Fiche technique

Séchage

D'une manière générale, le vernis peut être appliqué après 48 heures (à 73,4 °F [20 °C] / 50 % d'humidité relative). La vitrification de surfaces «contaminées par la cire» peut entraîner des retards de séchage considérables. Si tel est le cas, la vitrification locale doit être maintenue jusqu'à ce que le joint soit correctement sec et complètement dénué d'adhésif. Dans le cas d'une mauvaise ventilation, d'une température plus basse, d'une humidité de l'air différente et d'une épaisseur de couche plus importante, le séchage peut être considérablement retardé. Ne pas charger, placer ni poser des tapis avant 8 à 14 jours. Bien aérer pendant les deux premières semaines suivant la vitrification.

Consommation

En fonction du substrat et de la méthode:

1 couche au rouleau/de peinture :

0,31 once liquide américaine/pied carré soit environ de 350 à 550 pieds carrés/gallon
[75-115 ml/m² ou 7-11 m²/l]

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 24 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec.

Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour pulvériser ou atomiser. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas déverser les résidus dans les égouts ; éliminer conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, ayez le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence : +49 700 24112112

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

Recommandations du fabricant

Merci de lire les instructions d'utilisation de ce produit avec attention avant le traitement. Ce produit de Berger-Seidle doit être utilisé par des personnes spécialisées et qualifiées dans la pose des parquets auxquelles ces instructions s'adressent. Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de l'art du métier, à l'état de l'art et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les impératifs des normes DIN 18356 « Travaux de parquets de pavés de bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches techniques ainsi que les informations spécialisées de TKB, BEB, CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik doivent être observées et respectées. Le client doit être informé des instructions de nettoyage et d'entretien du produit.

Tout emploi qui ne correspond pas au domaine d'utilisation défini par Berger-Seidle est considéré comme non conforme. L'utilisation non conforme ainsi que le non-respect des consignes des présentes instructions relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et excluent par conséquent toute responsabilité et toute obligation de garantie du fabricant. Les conditions d'utilisation correcte et professionnelle du produit sont à contrôler avant son emploi. Toutes les informations indiquées ici ainsi que dans d'autres documents et entretiens sont des recommandations et des instructions d'utilisation pour un emploi réussi des produits correspondants. Elles ne déchargent cependant pas l'utilisateur de la nécessité de réaliser des essais d'application spécifiques sur le chantier avant l'emploi de ces produits. Nos responsabilités se limitent exclusivement à nos conditions générales de vente et ne sont pas étendues par ces présentes informations ni par nos entretiens-conseils. Merci d'observer que, d'une manière générale, les recommandations que nous communiquons sont rédigées soigneusement sur la base de nos conditions générales de vente et des informations dont nous disposons. Les instructions relatives à la structure des couches et à l'application ne se veulent pas exhaustives et ne dispensent pas d'effectuer un contrôle concret de l'adaptation des suggestions et des produits au domaine d'utilisation prévu. Nous partons du principe que le travail a été effectué par un professionnel selon les réglementations correspondantes et dans le respect des indications fournies sur les emballages, dans les brochures techniques et dans les instructions d'utilisation et d'application ainsi que dans les marquages et des directives et des normes techniques correspondantes. Les noms, mots et symboles marqués d'un ® sont protégés par le droit des marques dans au moins un pays. La parution d'informations et de fiches techniques mises à jour annule la validité de toutes les versions précédentes.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

**Si le contenu de la fiche technique diffère des autres Imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée valide. Les imprimés sont toujours mis à jour en cas de réimpressions.