

AQUASEAL® GREENSTAR

Beskrivelse

AQUASEAL® GREENSTAR er en tokomponent vannforsegling i super kvalitet, basert på polyuretan med utmerket motstandsdyktighet og for universell bruk. Produktet er helt fritt for merking, inneholder ingen faresymboler inkludert herder og frigjør ikke CO₂-gasser under reaksjon. Det har dessuten en ekstremt lang åpentid på minst **18 timer**. På grunn av sine spesielle egenskaper og elastisitet er det også godkjent spesielt for kork og oppnår toppverdier i kjemiske tester. AQUASEAL® GREENSTAR er testet i henhold til den tyske standarden DIN 51130 og tilfredsstiller kravene i sklisikkerhetsklassen R9, R10 og R11.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	W2+
Emicode:	EC1 (GL)
AbZ-nr.	Z-157.10-47
FIBA:	Matt/Ultramatt
Sikkerhet for leketøy:	DIN 71-3
Ekthet mot spytt og svette:	DIN 53160
Frigivelse idrettsdekker:	DIN V 18032-2
Frigivelse idrettsdekker:	DIN EN 14904
Sklisikkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 med tilsetning AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Brannklasse:	Cfl-s1 i henhold til DIN EN 14342 hvis treverket er Cfl-s1 sertifisert og det er brukt inntil 100 g/m ² lakk oppført medlem
BvB:	medlem
ATFA:	medlem
MFMA:	medlem
NWFA:	medlem
Breeam:	oppfyller (GL)

Glansgrader (målt ved 60°)*

ultramatt	(< 10)
Matt	(10-20)
Halvmatt	(30-40)
Blank glans	(> 80)

Spesiell informasjon

For å redusere risiko for sideliming kan AQUASEAL® EXOBLOC, AQUASEAL® FLEXPRIMER eller CLASSIC BASEOIL brukes som alternativ for grunning. Bruk av SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER er også mulig teknisk sett.

Bruk

AQUASEAL® GREENSTAR blandes kort før bruk i et blandingsforhold på 10:1 med AQUASEAL® GREENSTAR-Härter (herdemiddel) i kombinasjonsbeholderen, eller blandes i BERGERTOOL MixBox. Bland det godt umiddelbart etter å ha tilsatt herdemiddel. En hviletid på 10 minutter før påføringen sørger for et optimalt resultat. Produktet kan påføres ferdigblandet innen **18 timer** (åpentid).

Anbefalt standard oppbygning: 1x AQUASEAL® EXOBLOC deretter 2x AQUASEAL® GREENSTAR. Dette er best mulig oppbygning, spesielt i kritiske tilfeller. En full oppbygning oppnås med 3 strøk påført med rulle / strøket, eller ved bruk av det ovennevnte alternativet for grunning. Problematiske treslag som bøk, lønnetre og ask skal ikke sparkles, men rulles!

Spesielle tips

I motsetning til konvensjonelle forseglinger basert på løsemidler, skal det arbeides med AQUASEAL® GREENSTAR i tykke lag. Materialet skal ikke rulles tynt ut. En farget design med AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR er mulig.

Tøking

For å unngå for høyt svellingstrykk anbefaler vi bare en påføring av vannlakk med rulle per dag, slik at treet har nok tid til å avgi det absorberte vannet igjen. Selve lakken er vanligvis klar for sliping og er forsiktig gangbar etter 2-3 timer (23 °C / 50 % relativ luftfuktighet). Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørkingen bli betydelig forsinket. Under standardforhold kan det lakkerte gulvet belastes etter 48 timer, ikke dekk til med tepper eller bruk pleieprodukter i 7 dager.

Forbruk

Avhengig av undergrunn og arbeidsmetode

1 sparkellag i mellomsparkling:
ca. 30 ml/m² eller ca. 35 m²/l

1 lag påført med rulle / pensel:
ca. 120-100 ml/m² eller ca. 8-10 m²/l

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, vanligvis holdbar i minst 18 måneder. Åpnede beholdere som inneholder herdemiddel skal lukkes lufttett etter bruk.

Ferdigparkett forseglet på fabrikken

AQUASEAL® GREENSTAR viser en god vedheft må mange typer ferdigparkett, men på grunn av det store antall av produkter kan det ikke gjøres noen almenngyldige uttalelser. Generelt sett bør det utføres individuelle vedheftstester med hvert gulvmerke. I innledende forsøk har det vist seg å være effektivt å rengjøre gulvet grundig med BRILLIANCE CLEANER L94 voksfjerner før forsegling, tørke av gulvet med rent vann og slippe det matt med 120 korning etter tørking. Se også Spesiell tekniske informasjon nr. 5.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid»,

AQUASEAL® GREENSTAR

datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, må generelle betingelsene for bruk kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av Produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- TSI Nr.: 024 Bearbeiding av blanke vannbaserte malingssystemer
- Merking og sikkerhetsinformasjon (Sikkerhetsdatablad)

* Glansgraden avhenger av påføringsmetoden, underlaget og romklimatiske forhold.

**Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.