

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

Beskrivelse

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER er et løsemiddelfritt produkt farget i henhold til tresorten, for egenproduksjon av plastisk tre eller sparkelmasse av plastisk tre. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER blandes med vann for å oppnå ønsket flyteegenskap. Plastisk tre eller formtre som er fremstilt på denne måten brukes til å kitte / fylle ut eller sparkle fuger, sprekker osv. på alle slags treunderlag f.eks. parkett, tregulv osv.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: W1
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: medlem

Fargetoner

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kan leveres i følgende fargetoner:

light oak	XZ03-8067-0A0
beech/red oak	XZ03-8072-0A0
maple/ash/pine	XZ03-8075-0A0
wenge/smoked oak	XZ03-80S6-0A0
azobe/teak	XZ03-8076-0A0
jarrah/red eucalyptus/brazilian cherry	XZ03-C062-0A0
white	XZ03-10A8-0A0
black	XZ03-4060-0A0

Bruk

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER blandes med vann til påføringskonsistens oppnås. Fra 1 kg AQUASEAL® PAFUKIPOWDER, etter tilsetning av denne vannmengden, oppnås ca. 1,1-1,2 l flytende blanding avhengig av fargetonen, dvs. 5 kg pulver + 3,5 l vann = 5,5 l formtreblanding. Ved behov (f.eks sterkt absorberende underlag) kan tilsetningen av vann økes litt. Rør godt mens vann tilsettes. Så snart en homogen sparkelmasse er fremstilt, påføres produktet på parkettgulvets overflate ved hjelp av en sparkel på samme måte som ved konvensjonelle formtreblandinger. Hvis sparkelmassen er for tynn, vil den synke for mye ned i fugene under tørkeprosessen. Ved for tyktflytende eller for sterkt fyllende blanding er det fare for at sparkelmassen rives delvis ut av fugen igjen under påfølgende sliping. Ved svært brede og voksholdige fuger gjelder de kjente prinsippene: Skrap ut voksen og fyll ut svært brede fuger med spon.

Fugemassen AQUASEAL® PAFUKI som er blandet skal sparkles raskt og helst uten å etterlate rester, da rester tørker relativt raskt. Påføringstiden for den blandede pastaen (åpentid) er ca. 45 minutter., deretter tykner materialet raskt. Den avsluttende finslipingen skal utføres når gulvet er tilstrekkelig tørt. Denne finslipingen skal sikre at det ikke lenger finnes noen rester på gulvets overflate. Et gulv som er behandlet med AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kan overarbeides med alle våre forseglingsprodukter for parkett når det er tørt. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kan ikke blandes med slipemiddel som vanlig.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kan også brukes som farge- / herdemiddelkomponent i produktet AQUASEAL® PAK-STOP. For tilsvarende data, se relevant teknisk datablad for AQUASEAL® PAK-STOP.

Tørrking

Ved 23 °C / 50 % relativ fuktighet og normal sparkling av et gulv med små fuger, kan slipes etter. 20-30 minutter. Ved fylling av større fuger eller fordypninger vil ventetiden som er nødvendig for tørkingen forlenge seg før slipingen kan utføres. Den avsluttende finslipingen skal først utføres når gulvet er tilstrekkelig tørt.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

1 sparkellag:
ca. 40-60 ml/m² eller ca. 17-25 m²/l

Avhengig av type og størrelse av fugene, kan forbruket øke betydelig.

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 36 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.