

AQUAChoice SPORT B

Технический паспорт



AquaChoice Sport B Green

Описание продукта

AquaChoice SPORT B Green - это двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для спортивных полов, подвергающихся высоким нагрузкам. Представляет собой последнюю инновацию в области двухкомпонентных покрытий на водной основе, поскольку его отвердитель полностью не содержит изоцианата. Эта специальная формула обеспечивает превосходную химическую и абразивную стойкость. Пригодность для спортивных полов подтверждена сертификатами FIBA и MFMA. Благодаря своей стойкости AquaChoice® Sport B Green также может использоваться на других паркетных полах, подвергающихся высоким нагрузкам, которые имеют особые требования к сопротивлению скольжению. Очень долгий срок жизни после смешивания — 18 часов

Сертификаты / Разрешения



Giscode:	W2+
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
FIBA:	матовый
Fire class:	Cfl-s1 согласно DIN EN 14342, если древесина также сертифицирована Cfl-s1 и использовано до 100 г/м² лака..
ATFA:	участник
NWFA:	участник
MFMA:	gloss compliant product matte/satin compliant product

Технические характеристики

Компоненты:	дисперсии на водной основе, согласно паспорту безопасности
Прозрачность:	полупрозрачная, при высыхании - прозрачная
Запах:	не раздражающий, безобидный - амин
Консистенция:	наполненная
Текстура:	богато гладкая
Плотность:	1.04г/см³ [8.86 lb/gal]
Упаковка:	4.5 gal + 0.5 gal hardener [17,03л + 1,89л] 5л +0,5л
Блеск:	(измерено при 60°)* матовый(10-20)
Укрывистость:	100мл/м² или 10м²/л
Стабильность:	не замораживать
Растекаемость:	отличная
Пеногашение:	отличное
Время высыхания:	2-3 часа.
Жизнеспособность:	18 часов.
Время отверждения:	48 часов, в зависимости от климатических условий
Химическая устойчивость:	отличная
Срок хранения:	18 месяцев в не вскрытой упаковке
Температура воспламенения:	нет данных

Рекомендуемая последовательность нанесения лака

Возможно грунтование с помощью SPORT B SealUp
Краска AquaChoice SPORT B COLOR Line Paint наносится либо до, либо на последний слой AquaChoice Sport B Green.

Инструкция по нанесению.

Только для профессионального использования.

Непосредственно перед использованием AquaChoice Sport B Green смешивается в соотношении 10:1 с AquaChoice Sport B Green (отвердитель) в комбинированной банке или в боксе BergerTool MixBox. Тщательно перемешать сразу после добавления отвердителя.

Смесь жизнеспособна в течение 18 часов (время открытого использования). Смешивайте столько материала, сколько сможете выработать за этот период.

В отличие от лаков на основе растворителей, лаки AquaChoice следует наносить толстыми слоями.

Чтобы избежать чрезмерного давления набухания, мы рекомендуем наносить только один слой лака на водной основе в день, чтобы у древесины было достаточно времени для впитывания воды.

Как правило, свежий лаковый слой можно осторожно отшлифовать и ходить по нему через 3-4 часа при температуре 20°C [73,4°F] и влажности 50%. Недостаточная вентиляция, низкая температура, разная влажность, а также более толстые финишные покрытия значительно замедлят высыхание.

Не подвергать износу, не накрывать коврами и не наносить средства по уходу в течение 7 дней.

Для хорошей адгезии необходима тщательная шлифовка поверхности. Своевременно заменяйте абразивы.

Стандартное нанесение при ремонте

- После окончательной шлифовки до зернистости 100/120 обрабатываемая поверхность должна быть полностью чистой и сухой.
- Тщательно удалите всю шлифовальную пыль.
- Нанесите один слой AquaChoice SealUp
- Нанесите один слой AquaChoice Sport B Green
- Выполните тщательную межслойную шлифовку абразивным диском/сеткой с зернистостью 180
- Тщательно пропылесосьте
- При необходимости нанесите AquaChoice Sport B COLOR LinePaint
- Тщательно обработайте AquaChoice Sport B COLOR LinePaint бордовым падом
- Тщательно пропылесосьте
- Нанесите 1-2 слоя AquaChoice Sport B Green

AQUAChoice SPORT B

Технический паспорт



Стандартное нанесение при обновлении покрытия:

- Тщательно очистите пол с помощью CleanChoice SPORT B PowerClean
- Тщательно отшлифуйте с зернистостью 180
- Нанесите один слой AquaChoice Sport B SealUp
- Нанесите один слой AquaChoice Sport B Green

Инструкции по обработке для различных продуктов можно найти в соответствующих технических листах. Другие способы нанесения необходимо обсудить с нашими инженерами по применению.

Техническое обслуживание и уход

Для продления срока службы и сохранения красоты пола необходимо проводить регулярную очистку и уход с использованием совместимых средств. Для достижения наилучших результатов используйте CleanChoice SPORT B PowerClean для базовой очистки и удаления сложных пятен.

Мы рекомендуем устанавливать придверные коврики у каждого входа, чтобы не допустить попадания ненужной грязи, песка и пыли.

Хранение/транспортировка

Срок хранения оригинальной невскрытой упаковки мин. 15 месяцев при условии, что материал транспортируется и хранится в прохладном и сухом месте, защищенном от замерзания. Частично использованные банки с отвердителем должны быть герметично закрыты.

Примечание о спортзалах со спортивными полами

Обратите внимание, что в спортзалах со спортивными полами существуют особые условия, и их необходимо учитывать. По этой причине важно наносить только 1 слой краски на водной основе в день. Благодаря времени высыхания 24 часа, стандартная влажность древесины будет достигнута снова при соответствующей вентиляции помещения. Этот метод работы гарантирует, что повреждение паркета не будет вызвано чрезмерным разбуханием. Кроме того, необходимо соблюдать подробную информацию в соответствующих технических паспортах перечисленных продуктов.

Меры предосторожности

Избегайте контакта с кожей или глазами, а также вдыхания паров. Используйте при достаточной вентиляции. Надевайте защитные перчатки и средства защиты глаз/лица. Тщательно мойте руки после работы. Держите несмешанные контейнеры закрытыми. Не запечатывайте герметично контейнеры, содержащие смешанный продукт.

Не использовать для распыления или разбрызгивания. Хранить в недоступном для детей месте. Остатки лака не сливать в канализацию, их следует утилизировать в соответствии с местными государственными нормами.

Описание мер первой помощи

Если требуется медицинская консультация, держите под рукой контейнер или этикетку продукта.

Круглосуточный номер экстренной помощи в Сиде, США: +1 872 5888271

Общая информация

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь за медицинской помощью. В случае потери сознания не давайте ничего через рот, поместите в положение для восстановления и обратитесь за медицинской помощью.

В случае вдыхания

Вынесите пострадавшего на свежий воздух и держите в тепле и покое. В случае нерегулярного дыхания или остановки дыхания сделайте искусственное дыхание.

После контакта с кожей

Немедленно снимите всю загрязненную одежду. После контакта с кожей немедленно промойте большим количеством воды с мылом. Не используйте растворители или разбавители.

После контакта с глазами

Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если вы их носите и это легко сделать. Продолжайте промывать. Немедленно обратитесь к врачу.

После проглатывания

При проглатывании прополощите рот водой (только если человек в сознании). Немедленно обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пострадавшему. НЕ вызывайте рвоту.

Важнейшие симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Первая помощь, дезактивация, лечение симптомов.

Рекомендации производителя

Этот технический паспорт основан на обширных исследованиях и многолетнем опыте и призван помочь Вам. Для снижения риска возникновения неисправности ограниченная информация и меры предосторожности не были исключены. Технические паспорта не содержат всех случаев применения или событий, которые могут произойти

AQUA CHOICE SPORT B

Технический паспорт

Berger-Seidle



с различными породами древесины, установкой, методами и отделкой. Поэтому вы не можете быть освобождены от обязанности обращаться к производителю в случае сомнений, проводить собственные испытания на месте и быть критически внимательным в процессе работы. Содержание этого паспорта не является юридически обязательным и не устанавливает никаких договорных правовых отношений. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за любые травмы, потери или ущерб, прямые или косвенные, возникающие в результате использования или невозможности использования продукта. Эта информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед обработкой этого продукта. Этот продукт Berger-Seidle должен обрабатываться квалифицированным лицом по укладке паркета, для которого предназначено это руководство. Действия должны выполняться в соответствии с правилами ремесла, уровнем техники и применимыми стандартами и правилами страны, в которой используется продукт (США/Канада = NWFA // Австралия = ATFA). Должны соблюдаться спецификации DIN 18356 «Паркет и деревянные настилы» и DIN 18365 «Работы по укладке полов», информационные листы и техническая информация ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF- Bundesverband Parkett & Fußboden-technik. Клиент должен быть проинформирован о спецификациях по очистке и уходу за продуктом. Любое использование, которое не соответствует области применения Berger-Seidle, считается ненадлежащим. Ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций в этом руководстве в значительной степени является ответственностью обработчика и, как следствие, исключает ответственность и гарантию производителя. Перед использованием продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия использования.

Перекрестная ссылка

Следует соблюдать следующие технические паспорта:

Общие инструкции по использованию для отделочных материалов для полов из твердой древесины

Инструкции по идентификации и безопасности (MSDS)

******Если содержание технического паспорта отличается от других печатных материалов, например этикеток, то всегда считается действительной текущая версия технического паспорта на домашней странице. Печатные материалы всегда адаптируются при перепечатке.