

AQUAChoice SPORT B Two

Технический паспорт AquaChoice Sport B Two



Berger-Seidle

Описание продукта

AquaChoice SPORT B Two - это двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе, специально предназначенный для использования на спортивных полах. Его пригодность подтверждена сертификатом испытаний в соответствии с MFMA и FIBA. Благодаря своей исключительной устойчивости AquaChoice® Sport B Two может также использоваться на других паркетных полах, подверженных интенсивному движению, где предъявляются особые требования к сопротивлению скольжению.

Сертификаты/Разрешения

Giscode:	W3/DD+		
AbZ-Nr.	Z-157.10-47		
FIBA:	совместимый продукт (матовый)		
Ö-Norm:	совместимый продукт		
Fire class:	Cfl-s1 согласно DIN EN 14342, если древесина также сертифицирована Cfl-s1 и использовано до 100 г/м² лака.		
ATFA:	участник		
NWFA:	участник		
MFMA:	совместимый продукт		

Технические характеристики

Компоненты:	дисперсии на водной основе, согласно паспорту безопасности
Прозрачность:	полупрозрачная, при высыхании - прозрачная
Запах:	не раздражающий, безобидный - амин
Консистенция:	наполненная
Текстура:	богато гладкая
Плотность:	1.04г/см³ [8.86 lb/gal]
Упаковка:	4.5 gal + 0.5 gal hardener [17,03л + 1,89л] 5л +0,5л hardener [1,32gal + 16.9oz]
Блеск:	(измерения при 60°)* глянцевый/ gloss (>80) полуматовый /semigloss (30-40) матовый/ satin (10-20)
Укрывистость:	120-100мл/м² или 8-10м²/л
Стабильность:	не замораживать
Растекаемость:	отличная
Пеногашение:	отличное
Время высыхания:	2 часа.
Жизнеспособность:	2 часа.
Время отверждения:	72 часа, в зависимости от климатических условий
Химическая устойчивость:	отличная
Срок хранения:	15 месяцев в неоткрытой таре
Температура воспламенения:	нет данных

Рекомендуемая последовательность нанесения лака
Возможно грунтование с помощью SPORT B SealUp
Краска AquaChoice SPORT B COLOR Line Paint

наносится либо до, либо на слой AquaChoice Sport B Two.

Инструкция по нанесению.

Только для профессионального использования.
Непосредственно перед нанесением AquaChoice Sport B Two смешивается в соотношении 10:1 с AquaChoice Härter (отвердитель) в комбинированной банке или в боксе BergerTool MixBox. Тщательно перемешать сразу после добавления отвердителя..

Смесь пригодна к использованию в течение 2 ч (время открытого состояния); хотя смесь остается жидкой около 1 дня, из-за снижения сопротивления высохшей финишной пленки через 2 часа ее больше не следует использовать.

Смешивайте такое количество материала, которое Вы можете выработать за этот период. Смесь выделяет CO2 – поэтому, чтобы избежать разрыва банок, не запечатывайте их герметично.

В отличие от лаков на основе растворителей, лаки AquaChoice следует наносить толстыми слоями.

Чтобы избежать чрезмерного давления набухания, мы рекомендуем наносить только один слой лака на водной основе в день, чтобы у древесины было достаточно времени для впитывания воды

ак правило, свежий лаковый слой можно осторожно отшлифовать и ходить по нему через 3-4 часа при температуре 20°C [73,4°F] и влажности 50%. Недостаточная вентиляция, низкая температура, разная влажность, а также более толстые финишные покрытия значительно замедлят высыхание. Не подвергать износу, не накрывать коврами и не наносить средства по уходу в течение 72 часа

Для хорошей адгезии необходима тщательная шлифовка поверхности. Своевременно заменяйте абразивы.

Стандартное нанесение при ремонте

- После окончательной шлифовки до зернистости 100/120 обрабатываемая поверхность должна быть полностью чистой и сухой.
- Тщательно удалите всю шлифовальную пыль.
- Нанесите один слой AquaChoice SealUp
- Нанесите один слой AquaChoice Sport B Two
- Выполните тщательную межслойную шлифовку абразивным диском/сеткой с зернистостью 180
- Тщательно пропылесосьте
- При необходимости нанесите AquaChoice Sport B COLOR LinePaint
- Тщательно обработайте AquaChoice Sport B COLOR LinePaint бордовым падом
- Тщательно пропылесосьте
- Нанесите 1-2 слоя AquaChoice Sport B Two

Возможно использование грунтовок AquaSeal ExoBloc и

AQUAChoice SPORT B

Технический паспорт

Berger-Seidle



FlexPrimer.

Стандартное нанесение при обновлении покрытия:

- Тщательно очистите пол с помощью CleanChoice SPORT B PowerClean
- Тщательно отшлифуйте с зернистостью 180
- Нанесите один слой AquaChoice Sport B SealUp
- Нанесите один слой AquaChoice Sport B Two

Инструкции по обработке для различных продуктов можно найти в соответствующих технических листах. Другие способы нанесения необходимо обсудить с нашими инженерами по применению

Техническое обслуживание и уход

Для продления срока службы и сохранения красоты пола необходимо проводить регулярную очистку и уход с использованием совместимых средств. Для достижения наилучших результатов используйте CleanChoice SPORT B PowerClean для базовой очистки и удаления сложных пятен.

Мы рекомендуем устанавливать придверные коврики у каждого входа, чтобы не допустить попадания ненужной грязи, песка и пыли

Хранение/транспортировка

Срок хранения оригинальной невскрытой упаковки мин. 15 месяцев при условии, что материал транспортируется и хранится в прохладном и сухом месте, защищенном от замерзания. Частично использованные банки с отвердителем должны быть герметично закрыты.

Примечание о спортзалах со спортивными полами

Обратите внимание, что в спортзалах со спортивными полами существуют особые условия, и их необходимо учитывать. По этой причине важно наносить только 1 слой краски на водной основе в день. Благодаря времени высыхания 24 часа, стандартная влажность древесины будет достигнута снова при соответствующей вентиляции помещения. Этот метод работы гарантирует, что повреждение паркета не будет вызвано чрезмерным разбуханием. Кроме того, необходимо соблюдать подробную информацию в соответствующих технических паспортах перечисленных продуктов.

Меры предосторожности

Избегайте контакта с кожей или глазами, а также вдыхания паров. Используйте при достаточной вентиляции. Надевайте защитные перчатки и средства защиты глаз/лица. Тщательно мойте руки после работы. Держите несмешанные контейнеры закрытыми. Не запечатывайте герметично контейнеры, содержащие смешанный продукт из-за выделения углекислого газа.

Не использовать для распыления или разбрызгивания. Хранить в недоступном для детей месте.

Остатки лака не сливать в канализацию, их следует утилизировать в соответствии с местными

Более подробную информацию см. в паспорте безопасности материала

Описание мер первой помощи

Если требуется медицинская консультация, держите под рукой контейнер или этикетку продукта.

Круглосуточный номер экстренной помощи в Сиде, США: +1 872 5888271

Важнейшие симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Первая помощь, дезактивация, лечение симптомов.

Рекомендации производителя

Этот технический паспорт основан на обширных исследованиях и многолетнем опыте и призван помочь Вам. Для снижения риска возникновения неисправности ограничительная информация и меры предосторожности не были исключены. Технические паспорта не содержат всех случаев применения или событий, которые могут произойти с различными породами древесины, установкой, методами и отделкой. Поэтому вы не можете быть освобождены от обязанности обращаться к производителю в случае сомнений, проводить собственные испытания на месте и быть критически внимательным в процессе работы. Содержание этого паспорта не является юридически обязательным и не устанавливает никаких договорных правовых отношений. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за любые травмы, потери или ущерб, прямые или косвенные, возникающие в результате использования или невозможности использования продукта. Эта информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед обработкой этого продукта. Этот продукт Berger-Seidle должен обрабатываться квалифицированным лицом по укладке паркета, для которого предназначено это руководство. Действия должны выполняться в соответствии с правилами ремесла, уровнем техники и применимыми стандартами и правилами страны, в которой используется продукт (США/Канада = NWFA // Австралия = ATFA). Должны соблюдаться спецификации DIN 18356 «Паркет и деревянные настилы» и DIN 18365 «Работы по укладке полов», информационные листы и техническая информация ТКВ, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik. Клиент должен быть проинформирован о спецификациях по очистке и уходу за продуктом. Любое использование, которое не

AQUAChoice SPORT B

Технический паспорт

Berger-Seidle



соответствует области применения Berger-Seidle, считается ненадлежащим. Ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций в этом руководстве в значительной степени является ответственностью обработчика и, как следствие, исключает ответственность и гарантию производителя. Перед использованием продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия использования.

Перекрестная ссылка

Следует соблюдать следующие технические паспорта:

Общие инструкции по использованию для отделочных материалов для полов из твердой древесины

Инструкции по идентификации и безопасности (MSDS)

****Если содержание технического паспорта отличается от других печатных материалов, например этикеток, то всегда считается действительной текущая версия технического паспорта на домашней странице. Печатные материалы всегда адаптируются при перепечатке.**