

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

Beskrivning

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER är en lösningsmedelsfri produkt infärgad efter träslaget, för egen tillverkning av träkitt eller spackelmassa. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER blandas med vatten till önskad konsistens. AquaSeal® Pafuki är avsedd för att kitta eller spackla fogar och sprickor i trägolv av alla slag, t.ex. parkett, trägolv etc.

Certifikat/godkännanden



Giscode: W1

ATFA: uppfyllt

NWFA: uppfyllt

MFMA: medlem

Kulörer

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER finns i följande kulörer:

light oak	XZ03-8067-OA0
beech/red oak	XZ03-8072-OA0
maple/ash/pine	XZ03-8075-OA0
wenge/smoked oak	XZ03-80S6-OA0
azobe/teak	XZ03-8076-OA0
jarrah/red eucalyptus/brazilian cherry	XZ03-C062-OA0
white	XZ03-10A8-OA0
black	XZ03-4060-OA0

Användning

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER blandas med vatten till bearbetningskonsistens. Av 1 kg AQUASEAL® PAFUKIPOWDER bildas, efter tillsats av denna mängd vatten, en flytande blandning på cirka 1,1-1,2 l, beroende på färg, t.ex. 5 kg pulver + 3,5 l vatten = 5,5 l träkittblandning. Vid behov (t.ex. för mycket sugande underlag) kan vattenmängden ökas något. Rör om ordentligt medan vattnet tillsätts. När en homogen, spackelfärdig massa har framställts, spacklas hela ytan på parkettgolvet precis som med vanligt träkitt. Om spackelmassan är för tunn sjunker den in något i fogarna. Om spackelmassan är för trögflytande eller för hårt fylld finns det risk att den delvis slits ur fogarna vid efterföljande slipning. För allt för breda och vaxtade fogar gäller de välkända reglerna: Skrapa ur allt vax och spåna ur allt för breda fogar.

Spackla ut den blandade spackelmassan AQUASEAL® PAFUKI-Spachtelmasse så snabbt och så jämnt som möjligt utan att lämna kvar några rester, eftersom återstoden torkar relativt snabbt. Bearbetningstiden för pastan (brukstiden) är cirka 45 minuter, varefter materialet tjocknar snabbt.

När spacklet har torkat tillräckligt finslipas ytan en sista gång. Finslipningen ska säkerställa att det inte finns kvar några rester på golvytan. Ett golv behandlat med AquaSeal® PafukiPowder kan bearbetas med alla våra parkettlack när det är torrt. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kan inte blandas med trädamm som vanligt.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER används också som färg-/härdningskomponent i produkten AQUASEAL® PAK-STOP. Motsvarande uppgifter framgår av databladet AQUASEAL® PAK-STOP.

Torktid:

Vid 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet och normal spackling av ett tätt lagt golv kan golvytan slipas efter cirka 20-30 minuter. När man spacklar större fogar tar det längre tid innan man kan börja slipa. Börja inte finslipa golvet förrän det har torkat ordentligt.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetssätt:

1 spackelskikt:
cirka 40-60 ml/m² eller 17-25 m²/l

Förbrukningen kan öka avsevärt beroende på typ och omfattning av fogar.

Förvaring/transport

Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 36 månader.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parketläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpfasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlack och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.