

AQUASEAL PAFUKIPOWDER COLOR

Description

AQUASEAL PAFUKIPOWDER est un produit sans solvant de la couleur du bois à base de poudre de dispersion pour la préparation de mastic à bois ou à joints. AQUASEAL PAFUKIPOWDER se mélange avec de l'eau afin d'obtenir la fluidité requise. Le mélange d'enduit est utilisé pour combler les joints, les fissures, etc. de tous les types de substrats en bois, tels que les parquets, les sols en bois dur, etc. par exemple.

Certificats/Approbations



GISCODE: W1
ATFA: membre
NWFA: membre
MFMA: membre

Nuances de couleurs

POUDRE PAFUKI D'AQUASEAL est disponible dans les couleurs suivantes :

light oak	XZ03-8067-0A0
beech/red oak	XZ03-8072-0A0
maple/ash/pine	XZ03-8075-0A0
wenge/smoked oak	XZ03-80S6-0A0
azobe/teak	XZ03-8076-0A0
jarrah/red eucalyptus/brazilian cherry	XZ03-C062-0A0
white	XZ03-10A8-0A0
black	XZ03-4060-0A0

Application

AQUASEAL PAFUKIPOWDER se mélange à l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'application. Cela signifie que, selon la couleur, 2,2 livres de AQUASEAL PAFUKIPOWDER doivent être mélangés à la quantité d'eau correspondante pour obtenir environ 37,2 à 40,6 onces liquides américaines de mélange, soit 11,02 livres de poudre + 118,3 onces liquides américaines d'eau = 1,45 gallons liquides américains d'enduit pour bois. La quantité d'eau peut être augmentée si nécessaire (par exemple, pour les substrats très absorbants). Bien mélanger. Dès qu'un mélange d'enduit homogène convenable pour l'application à la taloche est prêt, le produit est passé sur toute la surface comme un enduit traditionnel. Les mélanges d'enduit qui contiennent trop d'eau se déposeront dans les interstices pendant le séchage. Si le mélange contient trop de poudre, l'enduit risque d'être arraché de l'interstice pendant le ponçage suivant. Avant l'application du mélange d'enduit, les joints de grande taille doivent être comblés avec des pièces de bois et ceux contenant de la cire doivent être nettoyés.

Le mélange d'enduit d'AQUASEAL PAFUKIPOWDER doit être appliqué rapidement sans laisser de résidus car il sèche immédiatement. La durée de vie en pot du mélange est d'environ 45 heures. Ensuite, le matériau commence à s'épaissir. Le ponçage final du sol doit être effectué avec

précaution, une fois que le sol est suffisamment sec, en veillant à ce qu'aucun résidu du produit ne reste dessus. Un sol traité avec de l'AQUASEAL PAFUKIPOWDER peut être recouvert de n'importe laquelle de nos finitions. Le produit AQUASEAL PAFUKIPOWDER ne peut pas être mélangé avec de la poussière de ponçage.

AQUASEAL PAFUKIPOWDER est également utilisé comme composant colorant/durcisseur en combinaison avec le produit AQUASEAL PAK-STOP. Consulter la fiche technique correspondante de l'AQUASEAL PAK-STOP.

Séchage

À 73,4°F/50 % d'humidité relative et application standard à la taloche sur un sol avec de petits joints seulement : ponçage possible après 20 à 30 minutes environ. Le séchage peut être considérablement retardé en cas de joints et de cavités importants. Ne pas tamiser tant que la surface n'est pas suffisamment sèche.

Consommation

En fonction du substrat et de la méthode de travail :

1 couche à la taloche :
environ 0,13 à 0,2 once/pied carré soit environ 694 à 1 020 pied carré/gal

La consommation peut être considérablement augmentée en cas de joints et de cavités importants.

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 36 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel.

Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

AQUASEAL PAFUKIPOWDER COLOR

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de

revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-

Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)